

Upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008

Šifra: TFKD001EN

Izdanje: 11

Odobreno: 28/09/2017.

Stranica: 1 od 4

Ljepila

Za lijepljenje Design+ podova po čitavoj površini

Odobrena Ljepila za lijepljenje Design+ podova po čitavoj površini

Proizvođač Ljepila	Ljepilo (oznaka proizvoda)	Nazubljena lopatica za sloj Ljepila	Kontakt
Bostik	Parfix Eco Plus (silansko Ljepilo)	B 11 / B 15	0049 / 5425 801 0
Murexin	X-Bond MS K539 (silansko Ljepilo)	B3 / B11 / B15	0043 / 2622 27401 0
Kiesel	Okalift Super Change (System) + Bakit ESP (silansko Ljepilo)	B11 / B15	0049 / 711 93134 0
	Bakit ESP (silansko Ljepilo)	B11 / B15	
	Bakit PU-P (poliuretansko Ljepilo)	B11 / B15	
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (akrilno Ljepilo)	1,5mm x 5mm V-nazubljena lopatica 2,0mm x 5mm V-nazubljena lopatica	0044 / 1538361633
	Styccobond F74 (poliuretansko Ljepilo za podove)	1,5mm x 5mm V-nazubljena lopatica	
	Styccobond F81 (epoksidno Ljepilo za podove)	1,5mm x 5mm V-nazubljena lopatica	
	Styccobond F84 (jednokomponentno reaktivno Ljepilo)	1,5mm x 5mm V-nazubljena lopatica	
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP Ljepilo)	B3 / B11	0049 / 724462-0
	Kleiberit 584.0 (STP Ljepilo)	B3 / B11	
Uzin	PE 460 + MK 92S (dvokomponentno PUR Ljepilo)	PE460 = B2+najlonska plišana rola MK 92S = B11	0049 / 731 4097-0
	PE 460 + MK 250 (jednokomponentno STP Ljepilo)	PE460 = B2+najlonska plišana rola MK 92S = B11	
Thomsit	P 625 Dvokomponentno PUR Ljepilo za parkete	B3	0049 / 211 797-0
	R 710 Poliuretansko Ljepilo	B3	
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	B3/B11	0049/2041

	Ultrabond Eco S948 1K	B3/B11	77208-0
	Ultrabond Eco S968 1K	B3/B11	
PCI	SMP Ljepilo za parkete PAR365	B 11	0049 / 821 5901-171
Chemos	PU45	B1 – B3	00421 / 948 218 002
Soudal	Fix all Floor & Wall	B3 / B5	0049 / 214 6904-0
iTe Products	Ljepilo GRIPite V50	A2 / B1	0027/ 11 864
	Ljepilo GRIPite H80	A1 / A2	4918
Bona	Dvokomponentno PUR Ljepilo Bona R770	Bona 359F (TKB A2) TKB B1	0049/0180 42 66 283 0043/0800 22 52 82

Navedena Ljepila odobrena su na temelju opsežnih istraživanja i ispitivanja od strane proizvođača. U slučaju drugačijih uvjeta postavljanja, iz naših se podataka i uputa ne mogu ostvariti zahtjevi za garancijom. Nadalje, ne odgovaramo za uporabu odgovarajućeg sustava Ljepila i preporučujemo izbor/uporabu Ljepila niske emisije i/ili zamjenskog proizvoda.

Opće upute

Upute koje slijede i smjernice za pravilno rukovanje imaju svrhu postizanja tehnički i optički savršene površine Design+ poda, u slučaju ljepljenja po cijeloj površini za estrih ili betonski pod.

Potrebno je pridržavati se svih uputa proizvođača Ljepila, npr., otvoreno vrijeme I vrijeme vezanja. Ljepilo se mora nanijeti na čitavu površinu uz pomoć propisane nazubljene lopatice. Općenito: moraju se izbjegavati nepravilnosti u sloju Ljepila, a površinske impregnacije I nivelirajuće mase moraju se izvesti na način prilagođen sustavu, budući da se sigurnost instalacije i optimalan rezultat iste mogu garantirati samo uz upotrebu sukladnih građevnih materijala. Pored toga, potrebno je u potpunosti proučiti instalacijske upute za EGGER Design+ ili Megafloor Design+ podove. Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Službu za tehničku podršku tvrtke EGGER Retail Products GmbH & Co. KG ili odgovarajućeg proizvođača Ljepila.

Upute za testiranje i pripremu:

Općenito,

- u okviru svoje dužne pažnje i odgovornosti, postavljač poda mora osigurati da je estrih u prikladnom stanju prije postavljanja.

- Estrih ili betonski pod mora biti suh, čist, bez sredstava za odvajanje, bez pukotina, te mora posjedovati vlačnu i tlačnu čvrstoću u skladu s normama DIN 18365 i DIN 18202. (S obzirom na ravninu potrebno je pridržavati se povećanog uvjeta od $\leq 2\text{mm/m}$, kako je definirano i u uputstvima za uporabu Design+ podova.)
- postavljač poda mora pismeno izraziti primjedbu ako je ustanovio da estrih nije spreman za instalaciju, tj. ako su na njemu vidljivi nedostaci, jer u suprotnom postavljeni pod može biti oštećen zbog strukture estriha.
- Ukoliko postoje neravnine estriha od $>2\text{mm/m}$, potrebno je upotrijebiti prikladne nivelirajuće mase
- estrih mora biti izbrušen i usisan industrijskim usisavačem.
- stari podni premazi se moraju ukloniti.

Pohrana ljepila:

Molimo Vas da prilikom pohrane ljepila osigurate da isto nije izloženo vremenskim uvjetima. Preporučujemo čuvanje u grijanim i suhim prostorijama bez propuha, relativne vlažnosti od 40 – 70% i na temperaturi zraka od 15 – 18°C. Čuvanje u vanjskim i otvorenim prostorima nije prikladno.

Dodatni dokumenti:

- List s tehničkim podacima: EGGER Design+ i Megafloor Design+ podovi
- Upute za instalaciju: EGGER Design+ i Megafloor Design+ podovi
- List s tehničkim podacima za navedena ljepila

Vrijeme sušenja / vezanja

Proizvođač ljepila	Ljepilo (oznaka proizvoda)	Hodanje po podu / korištenje poda moguće nakon	Izlaganje većim opterećenjima
Bostik	Parfix Eco Plus (silansko ljepilo)	24 sata	36 sati
Murexin	X-Bond MS K539 (silansko ljepilo)	24 sata	36 sati
Kiesel	Okalift Super Change System	24 sata	36 sati
	Bakit ESP (silansko ljepilo)	24 sata	36 sati
	Bakit PU-P (poliuretansko ljepilo)	36 – 48 sati	36 – 48 sati
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (akrilno ljepilo)	24 sata	-
	Styccobond F74 (poliuretansko ljepilo za podove)	48 – 72 sata	48 – 72 sata
	Styccobond F81 (epoksidno ljepilo za podove)	24 sata	3 – 7 dana
	Styccobond F84 (jednokomponentno reaktivno ljepilo)	12 sati	5 – 7 dana

Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP ljepilo)	48 sati	-
	Kleiberit 584.0 (STP ljepilo)	brzosušeće ljepilo	-
Uzin	PE 460 + MK 92S (dvokomponentno PUR ljepilo)	otprilike 2 sata	-
	PE 460 + MK 250 (jednokomponentno STP ljepilo)	otprilike 12 sati	-
Thomsit			
	P 625 Dvokomponentno PUR ljepilo za parkete	24 sata	-
	R 710 Poliuretansko ljepilo	8 sati	-
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	otprilike 12 sati	
	Ultrabond Eco S948 1K	otprilike 12 sati	
	Ultrabond Eco S968 1K	otprilike 12 sati	
PCI	SMP ljepilo za parkete PAR365	24 sata	3 dana
Chemos	PU45	24 sata	
Soudal	Fix all Floor & Wall	24-48 sati	
iTe Products	Ljepilo GRIPite V50	24 sata	72 sata
	Ljepilo GRIPite H80		
Bona	Dvokomponentno PUR ljepilo Bona R770	24 sata	

Provizorna bilješka:

Ove upute za uporabu pripremljene su na temelju najboljih dostupnih informacija i s dužnom pažnjom i odgovornošću. Predstavljene informacije utemeljene su na praktičnom iskustvu, testiranju na unutrašnjim prostorima i odraz su naše trenutne razine znanja. Svrha im je isključivo informativna i ne predstavljaju jamstvo u smislu vlasništva proizvoda ili njegove prikladnosti za specifičnu uporabu. Ne odgovaramo za eventualne pogreške, standardne pogreške ili pogreške u tisku. Pored toga, moguće su tehničke izmjene kao rezultat kontinuiranog razvijanja EGGER Design+ podova, kao i zbog izmjena u standardima i javnim pravnim dokumentima. Stoga, sadržaj ovog lista s tehničkim informacijama ne predstavlja uputstva za uporabu niti je pravno obvezujuć. Naši Opći uvjeti poslovanja su pridržani.